

BBP-K

Plastisol Bazlı Kabaran Boya Bineri

- Serigrafi baskıya yönelik kullanıma hazır plastisol bazlı kabaran boya binderidir.
- Belirtilen şartlarda baskı yapıldığında yüksek yıkama haslığı elde edilir.

ÖZELLİK	BİRİM	DEĞER
Görünüş	-	Pasta
Koku	%	Karakteristik
Yoğunluk	g/ml	1,15-1,25
Viskozite (IKA me-vi, sp:12, 1 rpm, 25 °C)	mPa.s	>1.000.000
Parlama noktası	°C	>196
Suda çözünürlük	-	Çözünmez
Patlama riski	-	Patlayıcı değildir

UYGULAMA YÖNTEMİ

- BBP-K kumaşa uygulandıktan sonra 155-165 °C'de 1,5-2,5 dk fikse edilmelidir. 165 °C'den daha yüksek sıcaklıktan çıkılmamalıdır.
- Kullanımdan önce BBP-K plastisol bazlı pigmentler ile karıştırılarak renklendirilebilir.
- 27T - 43T numaralı ipekten yapılmış şablonların kullanılması önerilir.
- Kullanımdan sonra şablonlar ve araç-gereçler sentetik tiner ile temizlenmelidir.
- Kullanımdan sonra 10-30 °C aralığında ağzı kapalı olarak depolanmalıdır. Direkt güneş ışığına maruz bırakılmamalıdır.
- Üretim tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde tüketilmelidir.

AMBALAJ

- 10 kg, 30 kg ve 60 kg plastik ambalajlar